



ORMADENT PUTTY

Polisiloksan bazlı, kalıplaşma tipli hassas ölçü maddesi.

Ormadent Putty: Yüksek yoğun kıvamlı, Shore-A sertlik değeri: 75.

ISO 4823:1992, Tip 0



ORMADENT PUTTY

Tip 0 fiziki özelliği:	Pat
Sertlik (Shore-A):	75
Karıştırma süresi:	30/40 san.
Ağız içerisinde bekleme süresi:	3 dak. ca.
Toplam çalışma süresi:	2 dak.
Donma süresi:	4,5 dak. ca.
Baskıda direnç:	% 1 - 2
Deformasyondan düzelme:	> % 98,7
24 saat sonra doğrusal boyut değişimi:	- % 0,3

MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A.
I - 10024 MONCALIERI (TO) - VIA LUIGI EINAUDI, 23
TEL + 39 011 6400211 - FAX + 39 011 6402325
www.major dental.com - info@major dental.com

01

MADE IN ITALY

